



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

Отвечает требованиям стандарта

DIN 18032, часть 2 для спортзалов

Технический паспорт 02/2009

IRSA Platinum 3010 полуматовый 2К паркетный водный лак.
Для покрытия паркетных и деревянных полов, а также лестниц и пробковых поверхностей, выдерживает нагрузки от нормальной до очень высокой, придаёт поверхностям светлый оттенок.

Основа/форма поставки: 2-К полиуретановый паркетный водный лак полуматовый

Область применения: IRSA Platinum 3010 полуматовый 2-К паркетный водный лак используется для покрытия подвергающихся от нормальной до очень высокой нагрузке паркетных и деревянных полов, лестниц, а также деревянных покрытий интерьера и пробковых поверхностей, для поверхностей из экзотических пород древесины, но применять лишь на породах древесины с низким содержанием масел (производить пробное нанесение). IRSA Platinum 3010 полуматовый 2-К паркетный водный лак великолепно подходит для светлых пород дерева (например, клён), которые должны долговременно оставаться светлыми. Для усиления интенсивности натуральной окраски дерева, в особенности у дуба, использовать грунтовку IRSA Platinum Rollgrund Plus .

Свойства: Очень высокая износостойкость – быстрое высыхание – отвердевает в течение 5 дней (при +20° С и 55 % относ. влажности воздуха) – очень лёгкое применение – очень хорошая шлифовка – высокая устойчивость к воздействию бытовой химии – обладает чрезвычайно высокой устойчивостью к истиранию и царапинам – обладает слабым запахом – при использовании грунтовок IRSA Platinum Rollgrund Plus+ или IRSA Platinum Spachtelgel снижается вероятность бокового склеивания планок паркета – очень хорошо заполняет поры – на покрытых этим лаком поверхностях легко удаляются следы от резиновых подошв обуви – устойчив к длительному воздействию воды.

Способ применения: В ёмкость с IRSA Platinum 3010 полуматовый 2-К лаком добавить отвердитель IRSA Platinum Iso-Härter и хорошо взболтать (не менее 15 сек.). Смесь из лака и отвердителя можно использовать в качестве грунтовки и завершающего покрытия (произвести пробное нанесение). Смешивать лишь такое количество лака и отвердителя, общий объём которого может быть нанесён в ближайшие 2 часа. Соотношение компонентов: 20:1 лак/отвердитель. Учитывать предписания, изложенные в техническом паспорте к отвердителю IRSA Platinum Iso-Härter. Подлежащая покрытию деревянная поверхность должна быть чистой и свободной от пыли, масла, воска, жира и т.д. Мы рекомендуем отшлифовать деревянную поверхность шлифовальной бумагой или решёткой, (завершающая шлифовка производится абразивом зернистостью 100-120).

Схема нанесения/расход:

Грунтовка:

Для получения теплого "поджига" использовать в качестве грунтовки IRSA Platinum Rollgrund Plus+. На деревянные поверхности с сильной впитывающей способностью (например, бук), грунтовку следует наносить валиком.

а) Нанести шпателем крест на крест 2 слоя смеси лака IRSA Platinum 3010 полуматовый и отвердителя IRSA Platinum Iso-Härter или шпатель IRSA Platinum Spachtelgel (около 50 г/м².) или

б) Нанести валиком или щёткой в качестве грунтовки вышеуказанную смесь лака и отвердителя или грунтовку IRSA Platinum Rollgrund Plus+, минимально 100 г/м², в зависимости от впитывающей способности дерева.

в) при нанесении лака на пробковые полы с покрытием "Hot coating" предварительно провести машинную промежуточную шлифовку абразивом или сеткой зернистостью 150-180

Завершающее покрытие: Нанести валиком или щёткой 2-3 слоя смеси лака IRSA Platinum 3010 полуматовый и отвердителя IRSA Platinum Iso-Härter; расход на 1 слой ~ 130 г/м².

К сведению: Интервал перед нанесением следующего слоя лака не должен превышать 12 часов. При более длительных интервалах предварительно слегка отшлифовать поверхность перед нанесением следующего слоя (матовая шлифовка производится абразивом зернистостью 120). **После нанесения грунтовки не производить промежуточную шлифовку. Промежуточная шлифовка (абразив/шлифовальная решётка зернистостью 120) производится только перед нанесением последнего слоя завершающего покрытия. Общий расход (грунтовка + завершающее покрытие): минимально 360 г/м² (при очень высокой нагрузке на половое покрытие ~ 400 г/м²).**

Время высыхания: При нанесении шпателем первого слоя грунтовки ~ 10 минут, второго слоя ~ 30 минут. При нанесении грунтовки валиком или щёткой – 2 часа. Время высыхания каждого слоя завершающего покрытия составляет 2-4 часа.

Осторожно ходить по свежескопированному лаку можно через 4 часа. Подвергать лёгкой нагрузке можно через 1 день, полной нагрузке (укладке ковров и установке мебели) пол может подвергаться через 5 дней.

Чем бережнее отношение к свежескопированному лаку в первые дни, тем долговечней будет покрытие. Указанное время относится к высыханию при нормальных условиях (~ +20° С и 55 % относ. влажности воздуха). Высокая влажность

Вышеперечисленные данные получены на основе нашего опыта и являются лишь рекомендацией. Вы, являясь потребителем, не освобождаетесь от обязанности проверить продукт на его пригодность для производства запланированных работ. Для изготовителя не представляется возможным производить контроль за производством работ с применением его продукции. За качество производимых работ ответственность несёт исключительно потребитель. Мы гарантируем высокий уровень и стабильность качества нашей продукции. С появлением новой технической аннотации прежняя становится недействительной.



Lackfabrik Irmgard Sallinger GmbH

воздуха и низкие температуры замедляют процесс высыхания. Следить за тем, чтобы помещение хорошо проветривалось, но избегать сквозняка.

Рабочий инструмент: Для работ с лаками на водной основе серии IRSA Platinum фирма IRSA предлагает оптимально подобранный инструмент: шпатель из нержавеющей стали IRSA Rapidsachtel, валик IRSA Aqua Roller, щётку IRSA Streichbürste.

Абразивный материал: (шлифовальные ленты, рулоны, диски, листы), шлифовальные решётки и пады в разном исполнении можно приобрести у фирмы IRSA.

Температура во время производства работ: Температура помещения, поверхности и смеси IRSA Platinum 3010 полуматовый 2K водный лак/Platinum iso-Härter (отвердитель) должна быть не ниже +15° C и не превышать +25° C.

Фасовка:

Поставляется в ёмкостях вместимостью:

9,0 л лак IRSA Platinum 3010 и 0,45 л отвердитель IRSA Platinum Iso-Härter

4,5 л лак IRSA Platinum 3010 и 0,225 л отвердитель IRSA Platinum Iso-Härter

Ёмкости наполняются таким образом, что компоненты лак/отвердитель легко смешиваются.

Уход/очистка: Для ухода за матовыми поверхностями, которые должны длительно оставаться матовыми, и для поверхностей, которые должны отвечать требованиям стандарта DIN 18032, часть 2, рекомендуется использовать средство IRSA Aqua Star R9. Начинать уход следует не ранее 5 дней после нанесения завершающего покрытия. Для удаления сильных загрязнений и для основательной очистки использовать средство IRSA Grundreiniger G88. При запросе, Вы сможете получить наши комплекты по уходу.

К сведению: При использовании продуктов других компаний или неправильном производстве работ ответственность за качество производимых работ не несётся.

Производство ремонтных работ: Возможно нанесение IRSA Platinum 3010 полуматовый на ранее пролакированные, предварительно очищенные средством IRSA Grundreiniger G88 и матово шлифованные (зернистость абразива 100) поверхности. Паркет, протёртый местами до древесины, необходимо отшлифовать до чистой древесины, а паркет фабричного изготовления (паркетная доска) отшлифовать полностью. Перед шлифовкой паркета фабричного изготовления (паркетная доска) проверить состояние полезного слоя. (Рекомендуем обращаться за индивидуальной консультацией.) Прочие рекомендации: см. раздел «Схема нанесения/расход».

К сведению: Хранить в недоступных для детей местах. До и во время производства работ следить за тем, чтобы помещение хорошо проветривалось. При попадании в глаза или на кожу тщательно смыть водой. Не допускать попадания в канализацию, водоёмы или почву. Утилизировать только пустые ёмкости. Жидкие остатки сдаются в пункта приёма старых лакокрасочных материалов.

Класс опасности продукта для воды –1.

Условия хранения:

Хранить и транспортировать при температуре не ниже +6°С. Хранить и транспортировать при температуре, превышающей +30°С можно лишь ограниченно короткое время. Срок хранения в нераспакованной оригинальной упаковке ~ 9 месяцев. Открытые ёмкости плотно закрыть и как можно скорее использовать.

Просьба учитывать наши рекомендации по уходу за напольными покрытиями (можно получить, сделав запрос), а также соответствующую техническую документацию (техпаспорта к продуктам) и паспорта по технике безопасности.

Бережь от холода!

Маркировка по VOC-ID от 2007/2010

IRSA Platinum 3010 полуматовый 2K паркетный водный лак и отвердитель IRSA Platinum

Iso-Härter:

2004/42/2 A(j)140;140 г/л < 85 г/л пояснения:

2004/42 – год и № положения, принятого ЕС

/2 – приложение 2

A – часть A

() – подкатегория продукта

---,--- г/л – предельно допустимая концентрация 1 или 2 степени

< --- г/л – фактическое содержание веществ по VOC

IRSA Platinum 3010 полуматовый 2K паркетный водный лак содержит менее 90 г/л растворителей и находится значительно ниже требуемого EWG значения 2 степени 140 г/л.

Вышеперечисленные данные получены на основе нашего опыта и являются лишь рекомендацией. Вы, являясь потребителем, не освобождаетесь от обязанности проверить продукт на его пригодность для производства запланированных работ. Для изготовителя не представляется возможным производить контроль за производством работ с применением его продукции. За качество производимых работ ответственность несёт исключительно потребитель. Мы гарантируем высокий уровень и стабильность качества нашей продукции. С появлением новой технической аннотации прежняя становится недействительной.